

S2000

1K WASHPRIMER LIGHTGREY

SYROXTM

BESCHRIJVING

De S2000 1K Wash Primer is een zure primer uit het compacte Syrox laksysteem. Dit product is speciaal ontwikkeld voor gebruik op kaal metaal en biedt een zeer goede bescherming tegen corrosie.

SYROX REFINISH SYSTEM



PRODUCTENLIJST

- S2000 1K WASHPRIMER LIGHTGREY
- S8000 THINNER




EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor gebruikt onder Syrox S3020 en S3060 grondlakken.
- Biedt een prima hechting.
- Bevat geen zinkchromaat.
- Corrosiebescherming.

Product voorbereiding - verwerking **STANDAARD**



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Staal, gegalvaniseerd staal en zacht aluminium, geschuurd en gereinigd.
Fabrieksprimer, lichtjes geschuurd.
Oud of origineel lakwerk (uitgezonderd thermoplastisch lakwerk) grondig geschuurd.
Oppervlakken behandeld met S1000 UNIVERSAL PUTTY en daarna geschuurd.



Standaard		
	Volume	Gewicht
S2000	2	100
S8000	1	39



Houdbaarheid bij 20°C: 0 min



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.5	1.5 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



1 laag

Einduitdamp tijd: 10 min - 15 min bij 20°C



DRYING	
20 °C	10 min - 15 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 5 min



S3110, S3140 & S3170 Sanding Surfacers Plus

VOC-Conform

2004/42/IIB(c)(780) 760: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 780 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 760 g/l.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

S2000

1K WASHPRIMER LIGHTGREY




Producten


S2000 1K WASHPRIMER LIGHTGREY

S8000 THINNER

Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Kleurzoeksysteem en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .



DIN 4: 18 - 20 s bij 20°C



15 µm per laag

Theoretisch uitspuitvermogen

130 m²/l bij 1 micron droge laagdikte
Door verschillende Activator eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.
Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Opmerkingen

- Gebruik enkel kunststof bekken of metalen bekken met een laklaag binnenin.
- Droog schuren enkel toegestaan om lichtjes op te schuren.
- Niet overspuiten met polyester producten, epoxy- of watergedragen producten.
- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Niet geschikt voor gebruik op thermoplastisch lakwerk.
- Grondig opschudden met de hand alvorens het blik op de mengmachine te plaatsen.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Syrox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Syrox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.