

S2000A

1K WASHPRIMER LIGHTGREY

SYROXTM

BESCHRIJVING

S2000/S2000A 1K Wash Primer is een zure primer uit het compacte Syrox laksysteem. Dit product is speciaal ontwikkeld voor gebruik op kaal metaal en biedt een zeer goede bescherming tegen corrosie. De spuitbus is geschikt voor kleinere reparaties en doorgesuurde plekken.

SYROX REFINISH SYSTEM



PRODUCTENLIJST

- S2000A 1K WASHPRIMER LIGHTGREY




EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor gebruikt onder Syrox S3020 en S3060 grondlakken.
- Biedt uitstekende hechting.
- Zinkchromaat vrij.
- Corrosiebescherming.
- Gebruiksklare spuitbus.

Product voorbereiding - verwerking **STANDAARD**




Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.




Blank staal geschuurd en gereinigd
Gegalvaniseerd staal of aluminium, geschuurd en gereinigd
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd
Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
OEM primer (E-coat), geschuurd en gereinigd



Roeren voor gebruik. (ten minste 2 minuten)
Test de spuitbus na het schudden.




Niet van toepassing



1 - 2 lagen

met tussentijds uitdampen: 5 min - 10 min
Einduitdamp tijd: 10 min - 15 min



S3110, S3140 & S3170 Sanding Surfacers Plus

VOC-Conform

2004/42/II B(e)(840) 660: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(e)) in gebruiksklare vorm is maximum 840 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 660 g/l.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

S2000A

1K WASHPRIMER LIGHTGREY




Producten

S2000A 1K WASHPRIMER LIGHTGREY



10 - 20 µm



Houd de spuitbus na gebruik onderste boven en spuit kort om de opening te reinigen.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- De spuitafstand tot het object moet tussen 15 tot 25 cm zijn.
- Vanwege de grote verscheidenheid in metaallegeringen en productieprocessen, is het noodzakelijk om een voorbereidende test uit te voeren op de respectievelijke ondergrond om een toereikende voorbehandeling te verzekeren die een perfecte hechting garandeert.
- Niet geschikt voor gebruik op thermoplastisch lakwerk.
- Niet overspuiten met polyester producten, epoxy- of watergedragen producten.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Syrox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Syrox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.