

S2500

PLASTIC ADHESION PROMOTER

SYROXTM

BESCHRIJVING

De S2500 Plastic Adhesion Promoter behoort tot het compacte Syrox laksysteem. De functionele formulering is specifiek voor gebruik op kale kunststof ondergronden. Het product droogt zeer snel en kan daarna worden gespoten met Syrox grondlak met het oog op het verdere proces - al dan niet met schuren.

SYROX REFINISH SYSTEM



PRODUCTENLIJST

- S2500 PLASTIC ADHESION PROMOTER



EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor alle soorten kunststof gebruikt voor personenwagens.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

S2500


PLASTIC ADHESION PROMOTER




Product voorbereiding - verwerking



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Nieuwe externe veel voorkomende kunststof wagensdelen, voorverwarmen 60 min. 60-65°C / voor de eerste reiniging, gebruik een ultrafijne schuurspons gedrenkt in een kunststof reiniger / voor de eindreiniging gebruik een doek bevochtigd met kunststof reiniger.
Reparaties aan externe veel voorkomende kunststofonderdelen, geschuurd en gereinigd.



Gebruiksklaar




Niet van toepassing



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.2 - 1.3	1.5 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant




1 - 2 lagen

met tussentijds uitdampen: 5 min

1 laag

Einduitdamp tijd: 10 min - 15 min



2K Geëlastificeerde S3020-S3060 SANDING SURFACER

VOC-Conform

Deze productmix valt buiten de VOC-wetgeving.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

S2500

PLASTIC ADHESION PROMOTER



Producten

S2500 PLASTIC ADHESION PROMOTER



5 - 10 µm

Theoretisch uitspuitvermogen

95 m²/l bij 1 micron droge laagdikte

Door verschillende Activator eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.

Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Opmerkingen

- Schudden voor gebruik
- Ontvet AAS, ABS, PC en PVC met de juiste eindreiniger/ontvetter. Voor PA, EP en PUR geen S2500 gebruiken.
- Voor PP en POM is opwarmen noodzakelijk.
- Noteer dat op kunststofonderdelen het gebruik van S7000 FLEXIBLE ADDITIVE in S3020/S3060 SANDING SURFACER, en S5000 HS TOP CLEAR ten strengste aanbevolen is.
- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Syrox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Syrox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.