

S3020 / S3060

SANDING SURFACER - LIGHT GREY / DARK GREY

SYROXTM

BESCHRIJVING

De Syrox Surfacers S3020 Light Grey en S3060 Dark Grey die behoren tot het compacte Syrox laksysteem, bieden een hoog gehalte aan vaste stoffen en goede schuurprestaties. Ze zijn ontwikkeld voor gebruik op Syrox basislak en, wanneer gebruikt met Syrox S3080 Non-Sanding Converter, als nat-in-nat surfacers.

SYROX REFINISH SYSTEM



PRODUCTENLIJST

- S3020 SANDING SURFACER LIGHT GREY
- S3060 SANDING SURFACER DARK GREY
- S6000 HS ACTIVATOR SLOW
- S6010 HS ACTIVATOR STANDARD
- S6020 HS ACTIVATOR FAST
- S3080 NON SANDING CONVERTER
- S8000 THINNER

EIGENSCHAPPEN


- Flexibele mengverhouding om de laagdikte te bepalen.
- Uitstekende lakopbouw dankzij het hoge vaste stof gehalte.
- Ze kunnen worden gemengd om verschillende tinten grijs te verkrijgen.
- Goede verticale stabiliteit.



Product voorbereiding - verwerking **STANDAARD SCHUREN**



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Staal, gegalvaniseerd staal en zacht aluminium, geschuurd en gereinigd met S2000 1K Wash Primer. Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd.
OEM primer (e-coat), fijn geschuurd of niet geschuurd en grondig gereinigd. Opmerking: vanwege de grote diversiteit van e-coat/KTL op de markt, kan de kwaliteit hiervan sterk verschillen. Om deze reden is het aanbevolen om de E-coats bij voorkeur lichtjes te schuren.
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd
Glasvezel versterkte polyester ondergronden, vrij van lossingsmiddelen, geschuurd en gereinigd



	Volume	Gewicht
S3020 - S3060	4	100
S6000	1	17
S6010		
S6020		
S8000	0 - 10%	0 - 7



Afhankelijk van aanpassing met verharder en verdunning.: 30 min - 1 u



	Spuitoening	Spuitedruk	
Conform	1.6 - 1.9	1.5 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.6 - 1.9	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



1 - 3 lagen

tussen- en einduitdamp tijd: 5 min - 10 min bij 20°C



	S6000 / S6010 / S6020
20 °C	12 u - 16 u
60 - 65 °C	25 min - 30 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 2 min
Vol vermogen: 8 min



P400 - P500
P800 - P1000



SYROX WATERGEDRAGEN BASISLAK + SYROX BLANKE LAKKEN


VOC-Conform

2004/42/IIB(c)(540) 540: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l.

Product voorbereiding - verwerking **STANDAARD NAT-IN-NAT**



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Staal, gegalvaniseerd staal en zacht aluminium, geschuurd en gereinigd met S2000 1K Wash Primer. Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd.
OEM primer (e-coat), fijn geschuurd of niet geschuurd en grondig gereinigd. Opmerking: vanwege de grote diversiteit van e-coat/KTL op de markt, kan de kwaliteit hiervan sterk verschillen. Om deze reden is het aanbevolen om de E-coats bij voorkeur lichtjes te schuren.
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd
Glasvezel versterkte polyester ondergronden, vrij van lossingsmiddelen, geschuurd en gereinigd



	Volume	Gewicht
S3020 - S3060	3	100
S6000	1	22
S6010		
S6020		
S3080	40%	30



Afhankelijk van aanpassing met verharder en verdunning.: 1 u - 1 u 30 min



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.4	1.5 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



1 laag

Einduitdamp tijd: 30 min bij 20°C



SYROX WATERGEDRAGEN BASISLAK + SYROX BLANKE LAKKEN

VOC-Conform

2004/42/IIB(c)(540) 540: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l.

Producten


S3020 SANDING SURFACER LIGHT GREY
S3060 SANDING SURFACER DARK GREY

S6000 HS ACTIVATOR SLOW
S6010 HS ACTIVATOR STANDARD
S6020 HS ACTIVATOR FAST


S3080 NON SANDING CONVERTER

S8000 THINNER


Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Kleurzoeksysteem en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .



DIN 4: 20 - 35 s bij 20°C



60 - 200 µm schuren
20 - 30 µm nat-in-nat



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Opmerkingen

- In geval van voorafgaand gebruik van polyester plamuur en/of -surfacer is een lagere IR droogkracht (max. 80%) of een grotere afstand tot het object vereist.
- Elk defect aan de ondergrond kan behandeld worden met plamuur. Na droging en tussentijds schuren, isoleer de plamuurplekken met S3020 / S3060 SANDING SURFACER.
- S6030 HS Verharder VERY FAST mag niet gebruikt worden in S3020-3060 Sanding Surfacer.
- Bij luchtdroging adviseren wij een minimum temperatuur van +15°C.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

S3020 / S3060

SANDING SURFACER - LIGHT GREY / DARK GREY



S7000 Flexible Additive: door toevoeging van 10% Flexible Additive aan het basismateriaal krijgt het materiaal een constante elasticiteit. De mengverhoudingen veranderen dienovereenkomstig. Utdamptijden kunnen beïnvloed worden.

	by volume:	by weight:
[S3020/S3060 + S7000]	[100 + 10] 3	[100 + 7]
S60*0	1	24
S8000	10%	8

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Syrox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Syrox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.