

# S5200

## FLEX CLEAR

# SYROX™

### BESCHRIJVING

S5200 Flex Clear maakt deel uit van het compacte Syrox laksysteem. Zijn special ontwikkelde samenstelling is ideaal dankzij zijn lagere spuitklare viscositeit. Hierdoor kunnen gebruikers makkelijk een toepassing in 2 lagen verzorgen met een korte uitdamptijd. Dankzij de snelle droog prestaties worden tijd en energie bespaard.

### SYROX REFINISH SYSTEM



### PRODUCTENLIJST

- S5200 FLEX CLEAR
- S6010 HS ACTIVATOR STANDARD
- S6000 HS ACTIVATOR SLOW
- S7200 SPECIAL ADDITIVE
- S8200 FADE OUT THINNER

### EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig in gebruik.
- Korte droging, 15 - 20 Minutes @ 60 °C object temperatuur.
- Makkelijk te polijsten na droging.
- Uitstekend eindresultaat.
- Geen flexibel additief S7000 nodig op kunststof onderdelen.



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

S5200


FLEX CLEAR



Product preparation - application STANDAARD



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Syrox Basislak: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie  
Bestaande afwerking: het oppervlak moet voor applicatie geschuurd en ontvet worden.  
Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd



| Standaard |        |         | Lang   |         |
|-----------|--------|---------|--------|---------|
|           | Volume | Gewicht | Volume | Gewicht |
| S5200     | 2      | 100     | 2      | 100     |
| S6000     | -      | -       | 1      | 52      |
| S6010     | 1      | 52      | -      | -       |
| S7200     | 5 %    | 7       | 5 %    | 7       |



: 1 u - 1 u 30 min



| Spuitoening |           | Spuitedruk  |                  |
|-------------|-----------|-------------|------------------|
| HVLP        | 1.2 - 1.3 | 0.7 bar     | Verstuivingsdruk |
| Conform     | 1.2 - 1.3 | 1.8 - 2 bar | Ingangsdruk      |

zie instructies van de fabrikant



2 lagen

tussen- en einduitdamp tijd: 2 min - 5 min



| S6010      |                 | S6000           |
|------------|-----------------|-----------------|
| 18 - 22 °C | 12 u - 16 u     | 12 u - 16 u     |
| 60 - 65 °C | 15 min - 20 min | 20 min - 25 min |



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur  
Half vermogen: 2 min  
Vol vermogen: 8 min

VOC-Conform

2004/42/IIB(d)(420) 420: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(d)) in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l.

### Producten

S5200 FLEX CLEAR


S6010 HS ACTIVATOR STANDARD

S6000 HS ACTIVATOR SLOW


S7200 SPECIAL ADDITIVE

S8200 FADE OUT THINNER


### Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Kleurzoeksysteem en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .



DIN 4: 13 - 16 s bij 20°C




50 - 60 µm 2 lagen

**Theoretisch  
uitspuitvermogen**

490 - 495 m<sup>2</sup>/l bij 1 micron droge laagdikte

Door verschillende Activator eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.

Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



S5200 FLEX CLEAR kan overgespoten worden binnen 24 uur, zonder tussenschuren



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

### Opmerkingen

- Het gebruik van een flexibel systeem voor harde en half harde kunststoffen is niet nodig.
- Aanbevolen opslagtemperatuur van 5°C tot 35°C.
- Vanwege de nieuwe technologie is een nieuwe clear-coat blending-additieve S8200 FADE OUT THINNER aanbevolen.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Syrox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Syrox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.