

S7100

MATTING ADDITIVE

SYROXTM

BESCHRIJVING

S7100 Matting Additive kan gebruikt worden in S5000 HS Top Clear.

SYROX REFINISH SYSTEM



PRODUCTENLIJST

- S7100 MATTING ADDITIVE
- S5000 HS TOP CLEAR
- S6000 HS ACTIVATOR SLOW
- S6010 HS ACTIVATOR STANDARD
- S6020 HS ACTIVATOR FAST

EIGENSCHAPPEN


- Voor reparatie van matte en semi-matte afwerkingen.
- Alleen voor gebruik onder de motorkap en aanbouwdelen.
- Kan gebruikt worden in SYROX S5000 HS TOP CLEAR.




Product voorbereiding - verwerking **STANDAARD**



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Oppervlakken moeten voorbereid worden volgens de richtlijnen in de TDS van de geselecteerde kwaliteit.



Blanke lak	Verharder	Volume	
S5000	S6000 / S6010 / S6020	3	1

Mengvoorschriften voor:
- S5000 HS TOP CLEAR

Alle menggewichten zijn : Blanke lak / Additief

MATT
Gewicht (g): 270 / 730

HALF-MATT
Op gewicht (g): 330 / 670

SATIJNGLANS
Op gewicht (g): 380 / 620

Alle Syrox verharders uitgezonderd S6030



Zie de originele TDS van de geselecteerde kwaliteit.



Voor droogmogelijkheden, zie gedetailleerde pagina.

VOC-Conform

2004/42/IIB(e)(840) 600: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(e)) in gebruiksklare vorm is maximum 840 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 600 g/l.

Producten

S7100 MATTING ADDITIVE


S5000 HS TOP CLEAR

S6000 HS ACTIVATOR SLOW

S6010 HS ACTIVATOR STANDARD

S6020 HS ACTIVATOR FAST


Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Kleurzoeksysteem en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .



* 15 min geforceerd drogen vereist
* 15 min geforceerd drogen vereist
Ga naar de originele TDS van de gekozen kwaliteit.



S7100 MATTING ADDITIVE kan overgespoten worden binnen 24 uur, met scuff opgeruwd



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- De matheidsgraad is afhankelijk van de applicatie. Een natte laag geeft een hogere glans dan een dunne laag.
- Grondig opschudden van S7100 Matting Additive is verplicht alvorens te mengen met S5000. Zorg ervoor dat alle componenten goed geschud zijn bij het spuitklaar maken.
- Het gebruik van verschillende verharders, applicatiemethodes, drogingscondities en laagdikte leiden tot verschillende glansgraden (tot 20%).
- S7100 Matting Additive zal de normale droogtijden verlengen.
- S7100 MATTING ADDITIVE / S5000 HS TOP CLEAR mengsel te gebruiken op Syrox Basislak of geschuurde en goed voorbereid en gereinigde bestaande aflakken.
- Ga naar de originele TDS van het gekozen systeem.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Syrox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Syrox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.